

Типы внутренних цементно-песчаных покрытий

Выбор типа цемента

Характеристика среды	Портландцемент	Сульфатостойкий цемент	Глиноземистый цемент
Минимальное содержание для рН	6	5,5	4
Максимальное содержание (мг/л) для			
- агрессивного CO ₂	7	15	неограниченно
- сульфата(SO ₄ ²⁻)	400	3000	неограниченно
- магния (Mg ²⁺)	100	500	неограниченно
- аммония (NH ₄ ⁺)	30	30	неограниченно