

Выбор типа защитного покрытия

Удельное электросопротивление грунта, Ом·м	Тип защитного покрытия
Более 30	Битумное покрытие или покрытие на основе синтетической смолы
25-30	Цинковое + битумное покрытие или покрытие на основе синтетической смолы
15-25	Цинковое + битумное покрытие или покрытие на основе синтетической смолы + полиэтиленовый рукав
Менее 15	Требуются дополнительные исследования